

Donnerstag, 25. September 2003

## ANLAGE II

## A. Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt von Dekortfarben und -lacken

	Unterkategorie	Typ	Phase I (g/l) (*) (ab 1.1.2007)	Phase II (g/l) (*) (ab 1.1.2010)
a	Innenanstrich für Wände und Decken (matt) (Glanz <25@60°)	Wb	75	30
		Lb	400	30
b	Innenanstrich für Wände und Decken (glänzend) (Glanz > 25@60°)	Wb	150	100
		Lb	400	100
c	Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat	Wb	75	40
		Lb	450	430
d	Holz- und Metallfarben für Gebäudedekorationen und -verkleidungen (Innen und Außen)	Wb	150	130
		Lb	300	(**) <b>300</b>
e	Lacke und Holzbeizen für Gebäudedekorationen (Innen und Außen), einschließlich abdeckender Holz- beizen	Wb	150	<b>130</b>
		Lb	500	400
f	Holzbeizen mit Mindestschichtdicke (Innen und Außen)	Wb	150	130
		Lb	700	700
g	Grundierungen	Wb	50	30
		Lb	<b>400</b>	350
h	Bindende Grundierungen	Wb	50	30
		Lb	750	750
i	Einkomponenten-Speziallacke	Wb	140	140
		Lb	600	500
j	Zweikomponenten-Reaktionslacke für bestimmte Verwendungszwecke wie die Bodenbehandlung	Wb	140	140
		Lb	550	500
k	Multicolorlacke	Wb	150	100
		Lb	400	100
l	Lacke für Dekorationseffekte	Wb	300	200
		Lb	500	200

(\*) g/l gebrauchsfertig.

(\*\*) **Dieser Grenzwert ist im Rahmen der in Artikel 11 vorgesehenen Überprüfung zu bestätigen.**

## B. Grenzwerte für den VOC-Höchstgehalt von Produkten für die Fahrzeugreparaturlackierung

	Unterkategorie	Beschichtungen	VOC g/l (!) (1.1.2007)
a	Vorbereitungs- und Reinigungsprodukte	Sprühreinigungsprodukte	850
		Vorreiniger	200
b	Füller und Stopfmittel	Alle Typen	250
c	Grundierungen/Versiegelungsmittel/Vorbeschichter/ Füller	(Metall-) Grundierungen	540
		Waschgrundierungen	780
d	Decklacke	Alle Typen	420
e	Speziallacke	Alle Typen	840

(!) gebrauchsfertige Lacke, unter Abzug des Wassergehalts.