

М. Сайдуллаева., З.Н. Ёдалиева., А.С.Насриддинов
МАСС–СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО
ИСПАРЕНИЯ АРСЕНИДА И ВИСМУТИДА МАГНИЯ

ТТУ имени акад. М. С. Осими

Арсенид и висмутид магния относятся к полупроводниковым соединениям A^2B^5 (1).

Синтез Mg_3As_2 был осуществлён нагреванием до 1020К стехиометрических количеств исходных веществ в плотно закрытых стеклоуглеродных тиглях, помещенных в вакуумированные (10^{-4} Па) кварцевые ампулы. Из-за малого коэффициента диффузии мышьяка в магний, процесс синтеза проходил не до конца. Поэтому проводили дополнительный отжиг при 970К в течение 200 часов. Вещество представляло собой коричневого–красный порошок, который по данным РФА (рентгенофазовый анализ) представлял собой однофазный Mg_3As_2 .

Масс спектры в температурном интервале 900 – 1100 К показали, что насыщенный пар над Mg_3As_2 состоит в основном из атомов магния молекулы As_2 , а также незначительных количеств молекул As_4 . Парциальные давления P_{Mg} , P_{As_2} , над Mg_3As_2 рассчитывали по формулам:

$$P_{Mg} = k \cdot I_{Mg} + T; \quad P_{As_2} = k \cdot I_{As_2} + T;$$


где k –коэффициент чувствительности, который находили при калибровке прибора по Aq и KCl .

Уравнения температурной зависимости давления пара компонентов над Mg_3As_2 в интервале 900-1120 имели вид:

$$\lg P_{Mg}(\text{атм}) = -\frac{13660 \pm 300}{T} + 8,09 \pm 0,15$$

$$\lg P_{As_2}(\text{атм}) = -\frac{13660 \pm 300}{T} + 7.62 \pm 0,13$$

Давление P_{Mg} в три раза больше давления P_{As_2} , что свидетельствовало о конгруэнтном характере сублимации арсенида магния по схеме



Дополнительным доказательством конгруэнтной сублимации Mg_3As_2 , послужило равенство теплот сублимации ($\Delta H_{\text{суб}}$) атомов магния и молекул As_2 , рассчитанных из температурных зависимостей I_{Mg} + I_{As_2} соответственно равным.

$$62,3 \pm 0,8; 63,6 \pm 1,3 \text{ ккал/моль}$$

Константа равновесия диссоциации реакции (1) была рассчитана по уравнению

$$K_p I = I_{Mg}^3 + I_{As_2} + T^4$$

По температурным зависимостям K_p (десяти экспериментов) методом наименьших квадратов найдена величина теплоты реакции диссоциации.

$$\Delta H_{(\text{дисс.})} = -251,9 \pm 1,7 \text{ ккал/моль}$$

и определена стандартная теплоты образования арсенида магния $\Delta H_{(\text{обр. } Mg_3As_2)} = -101,5 \pm 1,7 \text{ ккал/моль}$.

В масс спектрах насыщенного пара наблюдали ионы Bi^+ и Bi_2^+ и реакции диссоциации Mg_3Bi_2 можно представить



Константы равновесия $K_p(2), K_p(3)$ реакций диссоциации (2) и (3) рассчитывали по формулам:

$$K_p(2) = I_{Mg}^3 + I_{Bi} + T^5$$

$$K_p(3) = I_{Mg}^3 + I_{Bi} + T^4$$

Теплота реакции диссоциации (2) и (3) и соответственно равны $-254,9 \pm 2,1$; $185,1 \pm 1,7$ ккал/моль.

По величинам теплот диссоциации реакции (2), и (3) и значениям теплот образования газообразных Mg, Bi и Bi_2 определена стандартная теплота образования Mg_3As_2 равная соответственно


$$-31,2 \pm 2,1 \text{ (по реакции 2)}$$

$$-31,2 \pm 1,7 \text{ (по реакции 3)}$$

Используя данные масс-спектрометрического исследования состава пара, были выращены монокристаллы Mg_3As_2 пересублимации. Процессы выращивания проводили в плотно закрытых графитовых (трубах), помещённых в вакуумирование до 10^{-4} Па кварцевые ампулы.

Оптимальными условиями роста кристалла были температура зоны испарения 1143К и зона конденсации -1103К. Монокристаллы Mg_3As_2 имели вид игл светло - коричневого цвета длиной $2 \div 3$ мм.

Из масс спектра и табл. 1 видно, что кроме молекул As_2 при температурах эксперимента в насыщенном паре присутствует незначительное количество молекул As_4 , то есть процесс диссоциации частично идет с образованием молекул As_4 , который можно представить в виде уравнения.



Для определения термодинамических характеристик твердого арсенида магния (теплоты образования, теплоты диссоциации, температурной зависимости давления компонентов насыщенного пара) снимали зависимость интенсивностей ионных токов I_{Mg^+} , $I_{As_2^+}$,

$I_{As_4^+}$, от температуры. Эти зависимости показаны на рисунке 1




Рисунок 1. Термограммы нагревания: а) Mg_3As_2 б) Mg_3Bi_2





Рис.1. Температурные зависимости интенсивностей ионных токов.
а) Mg^+ , б) As_2

Состав пара над конгруэнтно сублимирующимся соединением не должен зависеть от температуры, поэтому в соответствии с реакцией, доказательством конгруэнтной сублимации Mg_3As_2 может служить равенство теплоты сублимации атомов магния и молекул As_2

Таблица 1.

Масс –спектр насыщенного пара над соединением Mg_3As_2

$U, мВ$	T, K	$I_{Mg^+}^*$	I_{As^+}	$I_{As_2^+}$	$I_{As_3^+}$	$I_{As_4^+}$
6,0	950	100	20	93	1	5

ЛИТЕРАТУРА

1. Кариева Р.А. Исследование теплофизических свойств тройной системы Cd-Sb-Ni. Материалы восьмой международной теплофизических школы, посвященной 60-летию акад. ИАРТ член корр. МИА акад. МАХ Сафарова М.М . 8-13 октябрь Душанбе 2012 стр. 235-238
2. Сафаров М.М., Мухиддинов Х. Теплопроводность полупроводниковых систем $CdSb-NiSb_2$ в зависимости от температуры. Материалы научно-практической конференции «Актуальные проблемы технологического образования высших, средних специальных и средних учебных заведениях» Душанбе-2009, стр.35-37
3. Сайдуллаева М. Кандидатский диссертации ИОНХ имени Курнакова М.С. Москва 1983г.